

铸造锌合金阳极

基本介绍

铸造锌阳极可以应用在盐水或海水环境中，主要保护船体、储罐内壁、压载水箱和海水冷却系统的钢结构。阳极形状常常表现为碟状，梯形和盘状等。

铸造棒状锌阳极大多数应用在电阻率较低的海水或土壤环境中，在土壤环境中使用时需配合专用填充包料使用。



性能指标

化学成分

元素含量%	Al	Cd	Mg	Fe	Pb	Cu	其他	Zn
I	0.1-0.5	0.025-0.07	--	≤0.005	≤0.006	≤0.005	≤0.10	余量
II	≤0.005	≤0.003	--	≤0.0014	≤0.003	≤0.002	--	余量


电化学性能

类型	开路电位(-V)	闭路电位(-V)	电流容量 A.h/kg	效率%
I、II	1.05min	1.00min	780min	95%min

实验介质为人造海水，参比电极为饱和甘汞电极。

型号	规格 / mm	铁脚尺寸 / mm			净重 /kg	毛重 /kg
	AX(B1+B2)XC	D	F	G		
YX-ZN-C-1	750X(115+135)X130	900	16	10	85.6	86.9
YX-ZN-C-2	500X(115+135)X130	650	16	10	57	58
YX-ZN-C-3	500X(105+135)X100	650	16	10	41.9	42.9
YX-ZN-C-4	300X(105+135)X100	400	12	10	25.3	25.6

埋地用锌阳极



型号	规格 / mm	铁脚尺寸 / mm				净重 /kg	毛重 /kg
	AX(B1+B2)XC	D	E	F	G		
YX-ZN-P-1	1000X(78+88)X85	700	100	16	30	49.4	50.4
YX-ZN-P-2	1000X(65+75)X65	700	100	16	25	31.5	32.5
YX-ZN-P-3	800X(60+80)X65	600	100	12	25	25.5	26
YX-ZN-P-4	800X(55+64)X60	500	100	12	20	20	20.4
YX-ZN-P-5	650X(58+64)X60	400	100	12	20	16.6	16.9
YX-ZN-P-6	550X(58+64)X60	400	100	12	20	14	14.3
YX-ZN-P-7	600X(52+56)X54	460	100	12	15	12.1	12.5
YX-ZN-P-8	600X(40+48)X45	360	100	12	15	8.2	8.5